



AUSILIARI

PRODOTTI AUSILIARI: PRIMER, ALOGENANTI,
PULITORI ED ALTRO

AUXILIARY PRODUCTS: PRIMERS, HALOGENATING
SOLUTIONS, CLEANERS AND OTHERS

PRODUITS AUXILIAIRES: PRIMERS, HALOGÉNANTS,
NETTOYANTS ET AUTRE

PRODUCTOS AUXILIARES: PRIMERS,
HALOGENANTES, LIMPIADORES Y OTROS



B-CLOR T 3

DRYING TIME: 30 MIN

Ambito di utilizzo: B-CLOR T 3 viene utilizzato per il trattamento (alogenazione) superficiale di materiali come TR e gomma vulcanizzata SBR prima dell'incollaggio con adesivi poliuretani.

Applicazione: B-CLOR T 3 viene solitamente applicato a pennello. Lasciare asciugare per 30 min circa. Per fondi di colore chiaro, si consiglia di testare precedentemente il prodotto.

Field of use: B-CLOR T 3 is used for the surface treatment (halogenation) of materials such as TR and SBR vulcanised rubber before bonding with polyurethane adhesives.

Application: B-CLOR T 3 is usually applied by brush. Let dry for about 30 min. For light-colored soles, we recommend to test the product previously.

Domaine d'emploi: B-CLOR T 3 est utilisé pour les traitements (halogénéation) de surface de matériaux tels que TR et caoutchouc vulcanisé SBR avant le collage avec des adhésifs polyuréthane.

Application: B-CLOR T 3 est généralement appliqué à la brosse. Laisser sécher environ 30 min. Pour des semelles de couleur claire, il est recommandé de tester le produit préalablement.

Ámbito de uso: B-CLOR T 3 se utiliza para el tratamiento (halogenación) superficial de materiales como TR y caucho vulcanizado SBR antes de pegar con adhesivos de poliuretano.

Aplicación: B-CLOR T 3 generalmente se aplica con brocha. Deje secar durante 30 minutos aproximadamente. Para suelas de color claro, se recomienda probar el producto previamente.

ECO SMACCHIATORE

DRYING TIME: 10 MIN

Ambito di utilizzo: ECO SMACCHIATORE viene utilizzato principalmente nelle lavorazioni di finissaggio delle calzature. Essendo un solvente leggero, permette la pulizia delle tomaie a scarpa finita. Trova un ottimo utilizzo anche per la pulizia di fondi in TR dopo lo stampaggio, nei suolifici.

Applicazione: Per la pulizia delle tomaie, ECO SMACCHIATORE viene solitamente utilizzato con cotone o con straccio, strofinando ripetutamente sulle zone interessate. Per la pulizia di fondi in TR consigliamo di pulire mediante straccio.

Field of use: ECO SMACCHIATORE is mainly used in the shoe-finishing phase. It is a light solvent, so it can be used to clean the uppers of finished shoes. It is also used in sole factories, to clean TR funds after moulding.

Application: When cleaning uppers, ECO SMACCHIATORE is usually applied with cotton or a rag, repeatedly rubbing where needed. When cleaning TR soles, we recommend to use a rag.

Domaine d'emploi: ECO SMACCHIATORE est principalement utilisé pendant les opérations de finissage des chaussures. Étant un solvant léger, il permet le nettoyage des tiges de chaussures finies. Il trouve également une excellente utilisation pour le nettoyage des semelles en TR après le moulage, dans les usines de semelles.

Application: Pour le nettoyage des tiges, ECO SMACCHIATORE est généralement utilisé avec du coton ou un chiffon, en essuyant à plusieurs reprises sur les surfaces à traiter. Pour le nettoyage des semelles en TR, nous recommandons de nettoyer avec un chiffon.

Ámbito de uso: ECO SMACCHIATORE se utiliza principalmente en la fase de acabado del zapato. Al ser un solvente ligero, permite limpiar la parte superior del zapato terminado. También se utiliza en fábricas de suela, para limpiar los fondos en TR después del moldeo.

Aplicación: Al limpiar la parte superior, ECO SMACCHIATORE se aplica generalmente con algodón o un trapo, frotando repetidamente donde sea necesario. Al limpiar las suelas TR, recomendamos usar un trapo.

B-SOLV 151 P

Ambito di utilizzo: B-SOLV 151 P è una miscela di solventi utilizzata solitamente per la pulizia di suole in EVA, TPU, PU, PVC, Gomma vulcanizzata SBR. Questa miscela di solventi può essere impiegata anche per la diluizione di adesivi poliuretani e policloroprenici, per la pulizia di pennelli, stampi e macchinari.

Field of use: B-SOLV 151 P is a solvent mixture typically used for cleaning EVA, TPU, PU, PVC, SBR vulcanized rubber soles. This mixture of solvents can also be used for the dilution of polyurethane and polychloroprene adhesives, for cleaning brushes, moulds and machinery.

Domaine d'emploi: B-SOLV 151 P est un mélange de solvants habituellement utilisé pour le nettoyage des semelles en EVA, TPU, PU, PVC, Caoutchouc vulcanisé SBR. Ce mélange de solvants peut également être utilisé pour la dilution des adhésifs polyuréthane et polychloropène, pour le nettoyage des brosses, des moules et des machines.

Ámbito de uso: B-SOLV 151 P es una mezcla de solventes utilizada generalmente para la limpieza de suelas de EVA, TPU, PU, PVC, Caucho vulcanizado SBR. Esta mezcla de disolventes también se puede utilizar para diluir adhesivos de poliuretano y policloroprenos, para la limpieza de cepillos, moldes y maquinaria.

B-SOLV 141 F

Ambito di utilizzo: B-SOLV 141 F è una miscela di solventi particolarmente indicata per la pulizia di suole in EVA, TPU, PVC, gomma vulcanizzata SBR. Questa miscela di solventi può essere impiegata anche per la diluizione di adesivi poliuretani.

Field of use: B-SOLV 141 F is a solvent mixture particularly suitable for cleaning EVA, TPU, PVC, SBR vulcanized rubber soles. This solvent mixture can also be used for the dilution of polyurethane adhesives.

Domaine d'emploi: B-SOLV 141 F est un mélange de solvants particulièrement adapté pour le nettoyage des semelles en EVA, TPU, PVC, caoutchouc vulcanisé SBR. Ce mélange de solvants peut également être utilisé pour la dilution d'adhésifs polyuréthane.

Ámbito de uso: B-SOLV 141 F es una mezcla de disolventes especialmente indicada para la limpieza de suelas de EVA, TPU, PVC, caucho vulcanizado SBR. Esta mezcla de disolventes también se puede utilizar para la dilución de adhesivos de poliuretano.

EVA PRIMER

DRYING TIME: 20 MIN

Ambito di utilizzo: EVA PRIMER viene utilizzato per permettere un migliore incollaggio di materiali in EVA, senza cardatura, dopo lavaggio con solvente (B-SOLV 151 P o B-SOLV 141 F), solitamente con adesivi poliuretani. EVA PRIMER è un prodotto idoneo anche per essere utilizzato come primer per suole in Micro (anche con suole ossidate). Questo prodotto non ingiallisce nel tempo.

Applicazione: EVA PRIMER viene utilizzato normalmente a pennello (può essere applicato anche a spruzzo o per immersione). Lasciare asciugare per 20 min circa.

Field of use: EVA PRIMER is used to allow better bonding of EVA materials, without roughing, after washing with solvent (B-SOLV 151 P or B-SOLV 141 F), usually with polyurethane adhesives. EVA PRIMER is also suitable to be used as a primer for Micro soles (also with oxidized soles). This product does not yellow over time.

Application: EVA PRIMER is normally used by brush (can also be applied by spray or immersion). Let dry for about 20 minutes.

Domaine d'emploi: EVA PRIMER est utilisé pour permettre un meilleur collage de matériaux en EVA, sans cardage, après lavage au solvant (B-SOLV 151 P ou B-SOLV 141 F) généralement avec des adhésifs polyuréthane. EVA PRIMER est un produit qui peut également être utilisé comme primer pour semelles en Micro (même avec des semelles oxydées). Ce produit ne jaunit pas avec le temps.

Application: EVA PRIMER est normalement utilisé à la brosse (peut également être appliqué par pulvérisation ou par immersion). Laissez sécher environ 20 minutes.

Ámbito de uso: EVA PRIMER se utiliza para permitir un mejor pegado de materiales de EVA, generalmente con adhesivos de poliuretano, sin cardado, después del lavado con disolvente (B-SOLV 151 P o B-SOLV 141 F). EVA PRIMER es un producto idóneo también para ser utilizado como primer para suelas de Micro (también con suelas oxidadas). Este producto no amarillea con el tiempo.

Aplicación: EVA PRIMER se usa normalmente con brocha (también se puede aplicar por pulverización o inmersión). Se debe dejar secar unos 20 minutos.

B-36 PRIMER

VISCOSITY: MEDIUM
DRYING TIME: 23 - 35 MIN

Ambito di utilizzo: B-36 PRIMER viene utilizzato per permettere l'adesione di superfici in polistirolo con adesivi poliuretani.

Applicazione: Applicare B-36 PRIMER con pennello sulla superficie da preparare all'incollaggio.

Field of use: B-36 PRIMER is used to facilitate the adhesion of polystyrene surfaces with polyurethane adhesives.

Application: Apply B-36 PRIMER with a brush on the surface to be prepared for bonding.

Domaine d'emploi: B-36 PRIMER est utilisé pour permettre l'adhérence de surfaces en polystyrène avec des adhésifs en polyuréthane.

Application: Appliquer B-36 PRIMER avec une brosse sur la surface à préparer au collage.

Ámbito de uso: B-36 PRIMER se utiliza para permitir la adhesión de superficies de poliestireno con adhesivos de poliuretano.

Aplicación: B-36 PRIMER se aplica con brocha sobre la superficie a preparar para el encolado.

B-735 TR

VISCOSITY: LOW
DRYING TIME: 25 - 35 MIN

Ambito di utilizzo: B 735 TR viene utilizzato nei processi di iniezione di TR su cuoio, Tunit e micro.

Applicazione: B 735 TR viene solitamente applicato a pennello o a rullo. Il materiale trattato viene inserito nello stampo pronto per l'iniezione di TR.

Field of use: B 735 TR is used in TR injection processes on leather, tunit and micro.

Application: B 735 TR is usually applied by brush or roller. The processed material must then be inserted into the mould ready for TR injection.

Domaine d'emploi: B 735 TR est utilisé dans les procédés d'injection de TR sur cuir, Tunit et micro.

Application: B 735 TR est généralement appliqué à la brosse ou au rouleau. Le matériau traité doit être inséré dans le moule prêt à l'injection de TR.

Ámbito de uso: B 735 TR se utiliza en los procesos de inyección de TR en cuero, Tunit y micro.

Aplicación: B 735 TR generalmente se aplica con brocha o rodillo. El material tratado se coloca en el molde listo para la inyección de TR.

PRIMER UV

VISCOSITY: LOW
DRYING TIME: 15 MIN

Ambito di utilizzo: PRIMER UV permette l'incollaggio di materiali in EVA senza preventiva cardatura, lavando con apposito solvente (B-SOLV 151 P o B-SOLV 141 F) ed esponendo i materiali trattati ad irraggiamento attraverso apposita macchina UV. Questo prodotto non ingiallisce nel tempo.

Applicazione: PRIMER UV può essere applicato sia a pennello sia a spruzzo. Una volta pulita accuratamente la superficie del materiale in EVA, applicare PRIMER UV, dopo circa 15 min esporre il materiale ad irraggiamento attraverso apposito forno UV e dopo breve raffreddamento (5 min circa) applicare l'adesivo poliuretano.

Field of use: PRIMER UV allows the bonding of EVA materials without prior roughing, by washing with a special solvent (B-SOLV 151 P or B-SOLV 141 F) and by exposing the processed materials to radiation through a specific UV machine. This product does not yellow over time.

Application: PRIMER UV can be applied by brush or spray. Once the surface of the EVA material has been thoroughly cleaned, apply UV PRIMER, after about 15 min expose the material to radiation through a specific UV oven and after short cooling (about 5 min) apply a polyurethane adhesive.

Domaine d'emploi: PRIMER UV permet le collage de matériaux en EVA sans cardage préalable, en lavant avec un solvant spécial (B-SOLV 151 P ou B-SOLV 141 F) et en exposant les matériaux traités au rayonnement à travers une machine UV. Ce produit ne jaunit pas avec le temps.

Application: PRIMER UV peut être appliqué à la brosse ou au pistolet. Une fois que la surface du matériau en EVA a été soigneusement nettoyée, il faut appliquer PRIMER UV, après environ 15 min exposer le matériau au rayonnement à travers un four UV et après un court refroidissement (environ 5 min), appliquer l'adhésif polyuréthane.

Ámbito de uso: PRIMER UV permite el pegado de materiales de EVA sin cardado previo, lavando con el disolvente apropiado (B-SOLV 151 P o B-SOLV 141 F) y exponiendo los materiales tratados a la irradiación a través de la máquina UV. Este producto no amarillea con el tiempo.

Aplicación: PRIMER UV se puede aplicar tanto con brocha como con pulverización. Una vez limpiada a fondo la superficie del material de EVA, se aplica PRIMER UV, después de unos 15 minutos se debe exponer el material a la irradiación a través de un horno UV específico y después de un breve enfriamiento (5 minutos) aplicar un adhesivo de poliuretano.

B-PREN 753 C

VISCOSITY: HIGH
DRYING TIME: 10 - 20 MIN

Ambito di utilizzo: B-PREN 753 C è un primer policloroprenico particolarmente utilizzato su superfici compatte quindi poco assorbenti.

Applicazione: B-PREN 753 C viene solitamente applicato a pennello e dove necessario miscelato con attivatore.

Field of use: B-PREN 753 C is a polychloroprene primer, particularly used on compact, therefore poorly absorbent surfaces.

Application: B-PREN 753 C is usually applied by brush and, where necessary, it must be mixed with activator.

Domaine d'emploi: B-PREN 753 C est un primer polychloroprène particulièrement utilisé sur des surfaces compactes donc peu absorbantes.

Application: B-PREN 753 C est généralement appliqué à la brosse et, si nécessaire, mélangé avec un activateur.

Ámbito de uso: B-PREN 753 C es un PRIMER policloroprenico especialmente utilizado en superficies compactas, por lo tanto poco absorbentes.

Aplicación: B-PREN 753 C generalmente se aplica con brocha y cuando es necesario se mezcla con activador.

B-PUR 835 N

VISCOSITY: LOW
DRYING TIME: 2 H

Ambito di utilizzo: B-PUR 835 N viene impiegato principalmente per favorire l'adesione di colate di poliuretano su gomma o TR. B-PUR 835 N può essere addizionato con attivatore.

Applicazione: Applicare a spruzzo o pennello su gomma o TR precedentemente alogenato con B-CLOR T3, lasciare asciugare per almeno due ore quindi riscaldare la superficie ed effettuare la colata.

Field of use: B-PUR 835 N is mainly used to facilitate the adhesion of polyurethane castings on rubber or TR. Activator can be added to B-PUR 835 N.

Application: Apply by spray or brush on rubber or TR previously halogenated with B-CLOR T3. Let dry for at least two hours then heat the surface and proceed to the casting.

Domaine d'emploi: B-PUR 835 N est principalement utilisé pour favoriser l'adhérence des coulées de polyuréthane sur caoutchouc ou TR. On peut ajouter à B-PUR 835 N un activateur.

Application: Appliquez par pulvérisation ou à la brosse sur du caoutchouc ou du TR préalablement halogéné avec B-CLOR T3, laissez sécher pendant au moins deux heures, puis chauffez la surface et effectuez la coulée.

Ámbito de uso: B-PUR 835 N se utiliza principalmente para favorecer la adhesión de coladas de poliuretano sobre caucho o TR. A B-PUR 835 N se puede añadir el activador.

Aplicación: B-PUR 835 N se aplica por pulverización o con brocha sobre caucho o TR previamente halogenado con B-CLOR T3, se debe dejar secar durante al menos dos horas, luego calentar la superficie y hacer la colada.

B-PUR 136 PRIMER

VISCOSITY: LOW
DRYING TIME: 5 - 15 MIN

Ambito di utilizzo: B-PUR 136 PRIMER è usato come primer su pelli ingrassate e difficili da trattare, con lo scopo di migliorare l'incollaggio degli adesivi poliuretani. B-PUR 136 PRIMER viene solitamente utilizzato con 5-7 % di attivatore.

Applicazione: B-PUR 136 PRIMER viene applicato a pennello sulla tomaia. Per le pelli ingrassate è necessario aggiungere 5-7 % di attivatore.

Field of use: B-PUR 136 PRIMER is used as a primer on oiled leather and on those materials that are difficult to process, with the purpose of improving the bonding of polyurethane adhesives. B-PUR 136 PRIMER is usually used with 5-7 % activator.

Application: B-PUR 136 PRIMER is applied by brush on the upper. For oiled leathers, it is necessary to add 5-7 % activator.

Domaine d'emploi: B-PUR 136 PRIMER est utilisé comme primer sur les peaux graissées et difficiles à traiter, afin d'améliorer le collage des adhésifs polyuréthane. B-PUR 136 PRIMER est généralement utilisé avec 5-7 % d'activateur.

Application: B-PUR 136 PRIMER est appliqué à la brosse sur la tige. Pour les peaux graissées, il est nécessaire d'ajouter 5-7 % d'activateur.

Ámbito de uso: B-PUR 136 PRIMER se utiliza como primer en pieles engrasadas y difíciles de tratar, con el objetivo de mejorar la unión de los adhesivos de poliuretano. B-PUR 136 PRIMER se utiliza generalmente con 5-7 % de activador.

Aplicación: B-PUR 136 PRIMER se aplica con brocha en la parte superior. Para las pieles engrasadas es necesario añadir 5-7 % de activador.





B-CHEM S.r.l.

via E. Ferrari, 68

62012 Civitanova Marche (MC)

ITALY

tel. +39 0733 801444

fax +39 0733 801062

www.b-chem.net

info@b-chem.net



Rivenditore autorizzato

Authorized dealer

Revendeur autorisé

Distribuidor autorizado